Ultraking® 400/1A

Vernici UV

Codice	• **VW77-024i**
Caratteristiche	• Elevato lucido • Scivolosità alta • Elevata velocità di polimerizzazione
Applicazione	• Dry offset da calamaio • Non adatta per bianca e volta
Supporti[1]	• Carta patinata o cast-coated • Cartone o cartoncino • Cartone politenato
Additivi	• Wetting aid VW80-010i • Antiblocking aid VW80-002i • Floating aid VW80-016i • Fotoiniziatore VW80-013i
Viscosità	• 400 mPa·s (Gardner 25 °C) ± 20%
Altre	• La vernice **Ultraking® 400/1A** è priva di ITX[2] • 100% solido – nessuna emissione di VOC • La vernice **Ultraking® 400/1A** è formulata in accordo con la seguente linea guida emessa da EuPIA (European Printing Ink Association, www.eupia.org): Lista di esclusione per inchiostri da stampa e affini
Stoccaggio	• Non infiammabile • Temperatura stoccaggio raccomandata 5-35°C • Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari • Nelle condizioni di stoccaggio raccomandate, la vernice rimane stabile per un minimo di 18 mesi dalla data di fabbricazione
Confezione	• Cisterna da 1000 Kg • Secchielli in metallo da 20 Kg

Versione 10/'08

[1] Data l'offerta sul mercato di un vasto assortimento di supporti raccomandiamo di condurre test di stampabilità e di adesione prima di avviare il lavoro. Il ns Servizio Tecnico è a Vs completa disposizione.

[2] Ad eccezione di impurità tecniche inevitabili

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenuti in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Incorporated.

Flint Group Italia S.p.A.
Via Milano 264
20021 Baranzate, Italia
Tel. +39-02-35007-1
Fax +39-02-35007-588
E info@eu.flintgrp.com
I www.flintgrp.com